

Firma
Schraufstädter GmbH
Steinbruch und Transport
Leithaprodersdorferstraße
2485 Wimpassing/Leitha

Gumpoldskirchen, 05.10.2017
Labor Nr.: **5881/2017**
Sachbearbeiter: Waldhans

P R Ü F B E R I C H T

Prüfungen gemäß EN 13242 Widerstand gegen Zertrümmerung

Unternehmen: Fa. Schraufstädter GmbH
Werk: **Wimpassing**
eingegangene Proben: **uOT 0/32 U3**
Entnahmestelle: Deponie, kegelförmige Aufschüttung
entnommen von: MAPAG
Probeneingang: 27.09.2017
Prüfzeitraum: 27.09.-02.10.2017

Die Probenahme erfolgte gemäß EN 932-1. Der Widerstand gegen Zertrümmerung wurde gemäß EN 1097-2, Abschnitt 5 im Los Angeles Prüfverfahren an der Kornklasse 8/11, ausgesiebt aus der Probe 0/32, nachgewiesen.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 1 angefügt.

Widerstand gegen Zertrümmerung an 8/11 gemäß EN 1097-2, Abschnitt 5

Kornklasse	Los Angeles Koeffizient	Sollwert gemäß ON B 3132 ungebundene Obere Tragschichte U1
8/11 ausgesiebt aus uOT BK 0/32	28	≤ LA₃₀

Beurteilung

Der gemäß ÖNORM B 3132 bzw. RVS 08.15.01 geforderte Widerstand gegen Zertrümmerung von LA₄₀ für ungebundene Obere Tragschichten U3 wurde an der entnommenen und Untersuchten Probe eingehalten.

Verteiler:
1 x Fa. Schraufstädter GmbH

5881/2017
Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 1 Beilage.



www.schraufstaedter.at STEINBRUCH UND TRANSPORT	Prüfanweisung Probenahme Gemäß ÖNORM EN932-1	PA 01
		Seite 1 von 1

Labor MAPAG	
Probenahmebericht gemäß ÖNORM EN 932-1	
Probennummer	Probenehmer WARDHANS
Art der Probe	<input checked="" type="checkbox"/> Korngemisch / <input type="checkbox"/> Korngruppe / 0/32
Hersteller	SCHRAUFSTÄDTER
Produktionsstätte	WIMPASSING
Datum und Uhrzeit der Probenahme	2017 10 27 <input type="checkbox"/> Auftraggeber <input checked="" type="checkbox"/> Hersteller 15³⁰ Uhr
Prüflos	Produktionszeitraum II 2017
Lage der Entnahmestelle	<input checked="" type="checkbox"/> Kegelförmige Aufschüttung <input type="checkbox"/> -Band <input type="checkbox"/>
Probenahmeverfahren	<input checked="" type="checkbox"/> mit Schaufel aus kegelförmiger Deponie <input type="checkbox"/> mit Rahmen vom ruhenden Band <input type="checkbox"/>
Sammelprobenmenge	1 ... Einzelproben a ca. 100 kg
Probenteilung	<input type="checkbox"/> Riffelteiler <input type="checkbox"/> Viertelmethode <input checked="" type="checkbox"/>
Zu prüfende Eigenschaften	LA
Äußere Bedingungen	13°C <input checked="" type="checkbox"/> Regen <input type="checkbox"/> Schneefall
Anwesende (Blockschrift)	W. SCHRAUFSTÄDTER
Anmerkungen:	Wald (MAPAG) im Ablauf

erstellt: 05/2004	geändert: 06/2007 Mag. W. Weineck <i>Wolfgang Weineck</i>	Freigabe: 08/2008 <i>Schrauf</i>	Ausgabe Rev. 03 Datum: 08/2008			
----------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------	--	--	--

